



# MINERA MOGOTE

## METACAR 1 5

(Emisión 1 - 01/10/2011)

---

### Carbonato de Calcio Natural

---

#### Propiedades Físicas Típicas

Aspecto: Polvo Blanco  
Blancura: Mín. 92 %  
Absorción de Aceite: 1 3 ± 1 %  
Humedad: Max. 0,3 %  
pH al 10 %: 9,2 / 9,8  
Densidad Aparente: 0,9 5 / 0,98 g / cm<sup>3</sup>  
Dureza Mohs: 3  
Peso Específico: 2,65 / 2,75 g / cm<sup>3</sup>

#### Análisis Químico Típico

Pérdida por Calcinación: Min. 41 %  
CaO : Min. 50 %  
MgO: Max. 2 %  
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Max. 0,05 %

#### Usos

Pinturas Plásticos  
Adhesivos Caucho  
Agro

---

#### Ensayos Granulométricos

Retenido ASTM # 200 ≤ 0,5 %  
Tamaño Medio ( d50 ): 15,5 μ ± 0,5 μ  
Corte Superior ( d98 ): 74,0 μ ± 0,5 μ

---

Todos los datos expuestos corresponden a valores promedio de nuestra producción, por lo que deben considerarse a título informativo y no como valores contractuales.

Planta Mogote Cortado

Ruta E 55 Km 19,5 - Paraje Mogote Cortado - CP 5151 - La Calera - Pcia de Córdoba  
Tel: (+54) 011 15 3923 6068 - info@grupominera.com.ar - www.grupominera.com.ar