



# MINERA MOGOTE

## METACAR 2

(Emisión 1 - 01/10/2011)

---

### Carbonato de Calcio Natural

---

#### Propiedades Físicas Típicas

Aspecto: Polvo Blanco  
Blancura: Mín. 92 %  
Absorción de Aceite:  $22 \pm 1$  %  
Humedad: Max. 0,3 %  
pH al 10 %: 9,2 / 9,8  
Densidad Aparente: 0,80 / 0,85 g / cm<sup>3</sup>  
Dureza Mohs: 3  
Peso Específico: 2,65 / 2,75 g / cm<sup>3</sup>

#### Análisis Químico Típico

Pérdida por Calcinación: Min. 41 %  
CaO : Min. 50 %  
MgO: Max. 2 %  
Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: Max. 0,05 %

#### Usos

Pinturas      Plásticos  
Adhesivos    Caucho

---

#### Ensayos Granulométricos

Retenido ASTM # 400  $\leq 0,5$  %  
Tamaño Medio ( d50 ):  $2,5 \mu \pm 0,5 \mu$   
Corte Superior ( d98 ):  $14,0 \mu \pm 0,5 \mu$

---

Todos los datos expuestos corresponden a valores promedio de nuestra producción, por lo que deben considerarse a título informativo y no como valores contractuales.