



MINERA MOGOTE

METACAR 5

(Emisión 1 - 01/10/2011)

Carbonato de Calcio Natural

Propiedades Físicas Típicas

Aspecto: Polvo Blanco
Blancura: Mín. 92 %
Absorción de Aceite: 1 8 ± 1 %
Humedad: Max. 0,3 %
pH al 10 %: 9,2 / 9,8
Densidad Aparente: 0,89 / 0,92 g / cm³
Dureza Mohs: 3
Peso Especifico: 2,65 / 2,75 g / cm³

Análisis Químico Típico

Pérdida por Calcinación: Min. 41 %
CaO : Min. 50 %
MgO: Max. 2 %
Fe₂O₃: Max. 0,05 %

Usos

Pinturas Plásticos
Adhesivos Caucho

Ensayos Granulométricos

Retenido ASTM # 325 $\leq 0,5$ %
Tamaño Medio (d50): $5,5 \mu \pm 0,5 \mu$
Corte Superior (d98): $23,0 \mu \pm 0,5 \mu$

Todos los datos expuestos corresponden a valores promedio de nuestra producción, por lo que deben considerarse a título informativo y no como valores contractuales.